

Rhenocoll Tiefgrund 14 F, farblos, Grundierung

Für den Innenbereich

Art.-Nr.: A 5630

Spezifikation: Farblose Sicherheitsgrundierung für den Innenbereich. Für saugende Untergründe mit besonders gutem Eindringvermögen zur Verfestigung stark sandender und kreadender Untergründe. Geeignet für alle gipshaltigen Untergründe, Fertigputze, Faserzement, für Kalkstein und Hartbranntstein, Mauerwerk wie Klinker. Bei neuen Gipsuntergründen kann bei normaler Auftragsstärke auf das Anschleifen der Sinterhaut (Gipsoberflächenhaut) verzichtet werden. Ideal geeignet für Innenräume und Räume des Nahrungsmittelsektors, da lösemittel- und geruchsfrei. Umweltfreundlich, wasserbasiert. Nicht geeignet für Untergründe die nicht saugen.

Zusammensetzung: Kaolin, Barytmehl, Wasser, wässrige Dispersion (Lösemittelfrei), Mineralienmischung

Applikation: Streichen, Rollen.


Lieferform/Farbton: Nahezu farblos.

Untergrund: Für saugende Untergründe. Auf Gips, Putz, Faserzement, Mauerwerk.

Folgaufbau: Wand- und Fassadenfarbe, Putze.

VOC 2010: Kat H / Basis Wb / MAX Wert 30g/L / IST Wert 0g/L

Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

Selbstimmunisierend ❖	Natürlich ❖	Mineralisch
<ul style="list-style-type: none">✓ Für den Profieinsatz konzipiert✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe✓ Frei von Isothiazolinonen - frei von Mikroplastik✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen		 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>

Technische Hinweise:

Verarbeitung: Unverdünnt
Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +8° C (Material- und Raumtemperatur).
Ergiebigkeit: Ca. 11 m² je Liter. Auf stark saugenden Flächen entsprechend mehr.
Trockenzeit: Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte:
Nach 1 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Tag. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Allgem. Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt: Keiner

Beschichtungsaufbau: Vorarbeiten. Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung
ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Lagerung: Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

Liefergebinde:

2,5 Liter Kanister
5 Liter Kanister
10 Liter Kanister
25 Liter Kanister

Service: Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.